

Enduit monocouche coloré semi-allégé pour l'imperméabilisation et la décoration des façades



Pour l'extérieur



En sac



À la machine



Spatule en plastique



Spatule métallique



Taloche éponge



Gratton

Composition

FASSACOUCHE est un revêtement mural semi allégé à base de chaux naturelle, ciment blanc, sables classés, perlite, pigments minéraux et additifs spécifiques.

Conditionnement

- Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité de 25 kg

Domaine d'utilisation

FASSACOUCHE est utilisée comme enduit coloré dans la masse sur :

- maçonneries conformes au NF DTU 20.1 classées Rt2 ou Rt3 selon la Norme NF DTU 26.1, composées de blocs de béton, béton banché, moellons en pierre ou briques de terre cuite ;
- murs en béton conformes au NF DTU 23.1 ;
- supports classés Rt2 et Rt3 selon NF DTU 26.1 ;
- supports anciens : consulter le CPT des enduits Monocouche d'imperméabilisation rédigées par le CSTB - Cahiers° 2669-2 et 3207.

L'application du produit FASSACOUCHE est déconseillée sur revêtements en plâtre.

Préparation du support

Le mur doit être parfaitement propre, sans poussières, efflorescences salines, etc.. Éliminer préalablement toutes traces d'huile, de graisse, de cire, etc.. Traiter préalablement les surfaces de béton lisse avec des primaires d'accrochage comme par exemple notre S 650 ou en ajoutant env. 0,5 litres de AG 15 par chaque sac de FASSACOUCHE. Les jonctions entre éléments de nature différente doivent être armés avec un spécial treillis en fibre de verre résistant aux alcalis. Dans ce cas-là, afin de minimiser le risque d'apparition de micro fissurations, le treillis ne doit pas être posé directement sur la maçonnerie : il faut le maroufler dans l'enduit de fond.

Mise en œuvre

FASSACOUCHE peut être appliqué avec des machines à enduire de type FASSA, PFT, PUTZKNECHT, PUTZMEISTER, TURBOSOL ou similaires. Il s'étale en deux couches jusqu'à 10 mm d'épaisseur, en projetant de bas à haut, puis se dresse à l'aide d'une règle ou d'un couteau avec des passes horizontales et verticales jusqu'à l'obtention d'une surface plane. L'application en une seule couche est possible lorsque la surface à enduire est particulièrement homogène et soignée. Pour un travail manuel, gâcher le contenu d'un sac de 25 kg avec 22,5÷24,5 % litres d'eau propre (5,6 à 6,1 litres) et mélanger pendant 5 minutes. Utiliser la gâchée dans les 30 minutes qui suivent son malaxage avec l'eau. L'enduit FASSACOUCHE permet de réaliser, après quelques heures, les finitions suivantes : Grattée, Talochée, Talochée éponge, Lissée.



Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- L'enduit frais doit être protégé du gel et d'un séchage trop rapide. Une température de +5 °C est conseillée comme valeur minimale pour l'application et pour un bon durcissement du mortier. Par températures inférieures la prise serait excessivement retardée et en dessous de 0 °C le mortier frais ou pas encore totalement durci serait exposé à l'action de désagrégation du gel.
- L'application par temps venteux peut provoquer la formation de fissurations et « brûlures » des enduits.
- La nature des matières premières utilisées (sables naturels), ne permet pas de garantir une couleur uniforme d'une livraison à l'autre : nous recommandons donc de faire livrer en une seule fois la quantité nécessaire à l'exécution du chantier.

FASSACOUCHE doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.

Conservation

Conserver au sec pendant une période maximale de 12 mois à compter de la date marquée sur le sac.

Qualité

FASSACOUCHE est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

Données techniques

Masse volumique de la poudre	1.250 ± 50 kg/m ³
Épaisseur minimale	10 mm
Granulométrie	< 1,6 mm
Eau de gâchage	22,5÷24,5 %
Consommation (*)	env. 13 kg/m ² avec épaisseur appliquée 10 mm
Masse volumique du produit durci (EN 1015-10)	1.450 ± 100 kg/m ³
Résistance mécanique à la compression (EN 1015-11)	2,5 à 5 MPa
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1015-19)	μ ≤ 10 (valeur mesurée)
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité (EN 1015-18)	W2
Adhésion après cycles d'exposition aux agents atmosphériques (EN 1015-21)	≥ 0,2 N/mm ²
Perméabilité après cycles d'exposition aux agents atmosphériques (EN 1015-21)	≤ 1 ml/cm ² (après 48h)
Coefficient de conductivité thermique (EN 1745)	λ = 0,48 W/m·K (valeur tabulée)
Réaction au feu	A1
Conforme à la Norme EN 998-1	OC-CSII-W2
Classification selon la Norme NF DTU 26.1	OC2
(*) la consommation peut être légèrement différente selon le type de finition réalisée	

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.