

3-160

Volvox Enduit de base à l'argile



1. Résumé descriptif

Enduit de base monocouche élastique sans solvant, fortement granulée pour murs et plafonds intérieurs (grainage 1000 µ).

2. Contenu

5 l Réf. 3-1602
10 l Réf. 3-1603

3. Rendement

0,25 litre par m², env. 4 - 5 m² par litre. Pour les subjectiles très absorbants, calculer la consommation en faisant des tests in situ.

4. Couleur

blanc

5. Diluant

Le cas échéant, diluer à l'eau (maximum 10 %).

6. Temps de séchage

Recouvrable au bout de 3 à 6 heures par humidité de l'air et température ambiante normales, et selon l'épaisseur de la couche.

7. Domaines d'application

Utilisable en primaire pour l'enduit de finition à l'argile **Volvox feineErde**, sur tous supports secs, dépoussiérés et dégraissés.

Spécialement adapté aux supports minéraux, tels que béton, maçonnerie et enduit, ainsi qu'aux subjectiles organiques comme bois, plaques de plâtre cartonné, cloisons légères. Adhère bien sur les anciennes couches de peinture bien cohésives en intérieur.

8. Caractéristiques

8.1. Caractéristiques techniques

Surface rugueuse, formant une texture. Produit pâteux, séchant bien ; très haut pouvoir garnissant, perméable à la vapeur d'eau et dégageant une odeur agréable.

Diluable à l'eau et facile à appliquer.

La surface obtenue est très rugueuse.

8.2. Caractéristiques biologiques

L'enduit de base **Volvox feineErde** est fabriqué dans le respect de l'environnement et sans pollution des eaux. Il ne produit aucune charge électro-statique. Sous réserve d'un usage conforme à l'affectation définie, l'enduit de base **Volvox feineErde** est sans danger pour l'homme et pour l'environnement du fait de ses composants naturels.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Préparation

Le support doit être propre, sec, dégraissé et exempt de substances remontantes.

Lessiver les anciennes couches de peinture à la colle, enlever les couches de peinture non adhérentes. Bien remuer l'enduit de base **Volvox feineErde**.

Pour durcir les subjectiles très friables, passer éventuellement une couche de fond aux silicates **Volvox** ou du fixateur d'argile **Volvox feineErde**.

9.2. Mise en œuvre

Appliquer l'enduit de base à l'argile **Volvox feineErde** uniformément à l'aide d'une brosse normale, d'une brosse à encoller ou d'un pinceau extra plat, en croisant bien les passes. Dilué, le produit peut également être appliqué au pistolet, en veillant à obtenir une granulométrie d'environ 1 mm maximum.

Après séchage complet, appliquer l'enduit de finition à l'argile **Volvox feineErde**.

10. Outillage

Pinceau extra plat, brosse à encoller, pistolet.

11. Stockage

Conserver en bidon fermé dans un endroit frais, mais impérativement à l'abri du gel. Fermer hermétiquement les bidons entamés. Avant ouverture, la peinture peut être conservée au moins 9 mois.

12. Composition

eau, marbre en poudre, farine de marbre, la colle blanche, cellulose, phosphate, hydroxyde de sodium, conservateur synth. (2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on et 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on).

Caractéristiques techniques:

Poids sprc. (densité): environ 1,7g/ml;
Corpes solides: 70% en poids environ;
Viscosité (à 20 °C) : pâteux.

13. Consigne de sécurité

Contient 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on et 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Elimination

Laisser sécher les résidus de peinture et les éliminer conformément aux prescriptions locales en vigueur Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage. Rincer abondamment!

15. COV règlement

COV teneur (g/l): 0,5
Catégorie: a
Type: PA
Teneurs maximales en COV:
Phase II (g/l) à partir du 1.1.2010: 30

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. (5.2017)