

1. Résumé descriptif

Couche finale pour durcir les enduits de finition à l'argile Volvox feineErde et autres systèmes d'enduits, ainsi que les enduits farinants.

2. Contenu

1 l Réf. 3-2622
5 l Réf. 3-2625

3. Rendement

200 ml litre par m², env. 5 m² par litre.

4. Couleur

Transparent ; la surface traitée s'assombrit.

5. Diluant

Eau

6. Temps de séchage

Environ 8 heures, selon la température ambiante, l'humidité de l'air et le pouvoir absorbant du support.

7. Domaines d'application

Durcissement des enduits de finition à l'argile ou d'autres systèmes d'enduits pour obtenir une meilleure résistance de la surface à l'abrasion.

8. Caractéristiques

Après séchage complet, le fixateur d'argile Volvox feineErde est pratiquement incolore, mat et transparent. Il est diluable à l'eau et possède une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Préparation

Brosser d'abord soigneusement l'enduit de finition à l'argile après séchage complet. Préimbiber les murs en argile. Le fixateur d'argile Volvox feineErde est prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage.

9.2. Mise en œuvre

Il est recommandé de pulvériser le fixateur d'argile Volvox feineErde non dilué sur le mur d'argile fini ou sur l'enduit farinant (pulvérisateur de jardin).

10. Outillage

Pinceau, rouleau ou brosse à encoller. Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse immédiatement après usage.

11. Stockage

Conserver en bidon fermé dans un endroit frais, mais impérativement à l'abri du gel. Avant ouverture, le produit peut être conservé au moins 6 mois.

12. Composition

Cellulose, la colle blanche, eau, conservateur synth. (methyl- + benzisothiazolinon).

13. Consigne de sécurité

Contient 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on et 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Élimination des déchets

Laisser sécher les résidus de peinture et les éliminer conformément aux prescriptions locales en vigueur.

15. COV règlement

COV teneur (g/l): 0,5
Catégorie: a
Type: PA
Teneurs maximales en COV:
Phase II (g/l) à partir du 1.1.2010: 30

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. (5.2017)