

2-340

Volvox Huile dure

1. Résumé descriptif

Huile naturelle transparente et très résistante pour le traitement des surfaces très sollicitées en intérieur.

Très bon pouvoir de pénétration. Cirer de préférence les surfaces après utilisation.

2. Capacité

0,125 l	Ref.: 2-3401
0,75 l	Ref.: 2-3402
2,5 l	Ref.: 2-3403
10 l	Ref.: 2-3404

3. Rendement

De 20 à 50 ml/m² env. et de 20 à 50 m²/l selon la nature du sujet.

4. Couleur

Incolore. Donne un beau ton de miel au veinage du bois.

5. Dilution

Volvox Isoparaffine

6. Temps de séchage

Selon la température et l'humidité de l'air, hors poussière au bout de 3 heures, bonne préhension au bout de 4 à 6 heures, prêt au ponçage et à la finition au bout de 24 heures.

Remarque : sur le liège, le produit peut entraîner des temps de séchage plus longs. Faire impérativement un essai au préalable

7. Domaines d'application

Pour un traitement à l'huile très résistant et bien pénétrant de surfaces très sollicitées en intérieur (p. ex. planchers en bois, portes, escaliers, plans de travail, liège, cuisines et pierre poreuse). Bien approprié pour les surfaces en liège et en bois que l'on prévoit de cirer ensuite. Remarque : des ombres en forme de taches peuvent apparaître sur les essences d'arbres feuillus. Utiliser de l'huile pour sol, le cas échéant

8. Caractéristiques

8.1. Caractéristiques techniques

Viscosité (à 20 °C) : 20 sec. Teueur en matières non volatiles: 45 % poids. Brillant : mat à satiné. Séchage : oxydatif en 24 h env. Conservation avant ouverture : 9 mois env.

8.2. Normes de contrôle

EN 71.3 Sécurité des jouets

8.2. Caractéristiques biologiques

Huile dure Volvox est fabriquée sur la base de matières premières naturelles non toxiques et sans danger pour les eaux ni l'environnement. Elle ne cause aucune charge électrostatique. Sous réserve d'un usage conforme à l'affectation définie, Huile dure Volvox est pratiquement sans danger pour l'homme et pour l'environnement du fait de ses composants naturels

9. Conseils d'utilisation

9.1. Température de mise en œuvre

Éviter d'appliquer Huile dure Volvox à une température inférieure à + 8 °C.

9.2. Préparation

Bien remuer le produit avant usage. Le support doit être propre, sec, exempt de traces de graisse et absorbant. Poncer le bois au préalable, papier de verre 240-320.

9.3. Mise en œuvre

Passer 2 ou 3 couches d'huile dure **Volvox** pour les supports normalement poreux. Retirer impérativement l'excès d'huile de 5 à 10 minutes après chaque couche à l'aide d'un chiffon pour éviter la formation de surfaces brillantes. Poncer après le séchage de la première couche. Passer d'autres couches, en fonction de la porosité du sujet. Après séchage complet, poursuivre la finition avec les cires **Volvox**.

10. Outillage

Pinceau, rouleau. Nettoyer les outils avec Volvox Isoparaffine après le travail.

11. Conservation

Hermétiquement fermé, dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

12. Composition

vernis à l'huile de lin, huile de bois, résine dure au colophane, standolie d'huile de ricin, isoparaffine, produit antipellicule, siccatif sans plomb.

13. Consignes de sécurité

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Remarque spéciale pour la mise en œuvre d'huiles, de vernis et de lasures. Ce produit est inflammable. Ne pas fumer pendant la mise en œuvre et ne pas utiliser de source de lumière nue. Bien aérer les locaux pendant et après l'application. Ne pas laisser traîner de chiffons imbibés du produit! Risque d'auto-inflammation! Laisser sécher les chiffons étalés à l'air libre. Même les produits non toxiques doivent être rangés hors de portée des enfants.

14. Elimination

Les restes de produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

15. COV règlement

COV teneur (g/l): 228
Catégorie: i
Type: PS
Teneurs maximales en COV:
Phase II (g/l) à partir du 1.1.2010: 500

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Remarque

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit et du support, qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique! (12.2015)